

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 วัสดุที่ใช้ในการผลิตบล็อกมวลเบา

3.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราทีพีไอ (สีแดง) เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE 1) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 1[2] เหมาะที่จะนำไปใช้ กับงานก่อสร้างงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูงและงานคอนกรีตทั่วไป

3.1.2 น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องสะอาดปราศจากกรด ต่าง น้ำมัน และสารอินทรีย์อื่นๆ ในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต

3.1.3 มวลรวมละเอียด

มวลรวมละเอียดที่ใช้ในการ ทดสอบ เป็นทรายแม่น้ำ เป็นวัสดุผสมที่มีขนาดเล็กกว่า 4.5 มม. หรือที่สามารถลอดผ่านตะแกรงร่อน มาตรฐานเบอร์ 4 แต่ทั้งนี้จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.07 มม. โดยความถ่วงจำเพาะของทราย เท่ากับ 2.65

3.1.4 สารก่อฟอง (Foam Agent)

สารก่อฟอง (Foam Agent) เป็นน้ำยาโฟมสำหรับผลิตบล็อกมวลเบา ของ Tripple Trees เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา ระบบแบบเติมฟองอากาศ เป็นน้ำยาเข้มข้นสำหรับใช้ในการผลิตฟองอากาศที่มีขนาดเล็ก (1 มม.) ที่มีความแข็งแรงและเสถียร ผลของโฟมที่เกิดจากฟองอากาศขนาดเล็ก จะใช้ในการผลิตโฟม โดยใช้อัตราส่วนน้ำยาต่อน้ำ 1 : 20 - 80

3.1.5 อัตราส่วนผสม

- ตัวอย่างทดสอบ ขนาด 100x100x100 มิลลิเมตร จำนวน 6 ตัวอย่าง
 ปริมาตรตัวอย่างทดสอบ = กว้าง x ยาว x สูง x (จำนวนตัวอย่าง)
 = 0.1x0.1x0.1x6
 = 0.006 ลบ.
- คอนกรีตบล็อกมวลเบา มีขนาด 300x600x75 มิลลิเมตร จำนวน 100 ก้อน
 ปริมาตรคอนกรีตบล็อกมวลเบา 1 ก้อน = กว้าง x ยาว x สูง
 = 0.3x0.6x0.075
 = 0.0135 ลบ.ม.
 ดังนั้นจำนวน 100 ก้อน มีปริมาตร = 0.0135x100
 = 1.35 ลบ.ม.

รวมปริมาตรที่ต้องการ เท่ากับ (0.006+1.35) + 10% ของปริมาตร เท่ากับ 1.4916 ลูกบาศก์เมตร โดยมีอัตราส่วน W/C เท่ากับ 0.55 , ปูนซีเมนต์ : ทราย : น้ำ : โฟม (1 : 0.85 : 0.55 : 0.075)

ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตบล็อกมวลเบา สำหรับตัวอย่าง 1 ก้อน (1 : 0.85 : 0.55 : 0.075)

ลำดับ	รายการวัสดุ	ปริมาณ (kg.)
1	ปูนซีเมนต์	6.97
2	ทรายละเอียด	5.92
3	น้ำ	3.83
4	โฟม	0.52

รายงานการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมวลเบา			
ข้อกำหนดในการออกแบบ : 15 มีนาคม 2562			
ความถ่วงจำเพาะ			
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	=	3.15	
ทราย	=	2.65	
น้ำสะอาด	=	1	
โฟม	=	0.1	
อัตราส่วนผสม			
ทราย: ปูนซีเมนต์, S/C	=	0.85	
น้ำ: ปูนซีเมนต์, W/C	=	0.55	
ปริมาตร			
ปูนซีเมนต์	= $1/(3.15 \times 1000)$	= 0.000317	ลบ.ม.
ทราย	= $0.85/(2.65 \times 1000)$	= 0.000321	ลบ.ม.
น้ำ	= $0.55/(1 \times 1000)$	= 0.00055	ลบ.ม.
โฟม	= $0.075/(0.1 \times 1000)$	= 0.00075	ลบ.ม.
	รวม	= 0.001938	ลบ.ม.
ปริมาตร 1 ลบ.ม.			
ปูนซีเมนต์	= $515.94/(3.15 \times 1000)$	= 0.16379	ลบ.ม.
ทราย	= $438.55/(2.65 \times 1000)$	= 0.165491	ลบ.ม.
น้ำ	= $283.77/(1 \times 1000)$	= 0.28377	ลบ.ม.
โฟม	= $38.70/(0.1 \times 1000)$	= 0.387	ลบ.ม.
	รวม	= 1.00	ลบ.ม.
ความหนาแน่น			
ความหนาแน่นแห้ง	=	954	กก./ลบ.ม.
ปริมาตรที่ต้องใช้ = 0.0135 ลบ.ม. [บล็อกคอนกรีต 1 ก้อน ขนาด 0.3x0.6x0.075 ม.]			
ปูนซีเมนต์	: = $0.16379 \times 3.15 \times 1,000 \times 0.0135$	= 6.96517	กก.
ทราย	: = $0.165491 \times 2.65 \times 1,000 \times 0.0135$	= 5.920441	กก.
น้ำ	: = $0.28377 \times 1 \times 1,000 \times 0.0135$	= 3.830895	กก.
โฟม	: = $0.387 \times 0.1 \times 1,000 \times 0.0135$	= 0.52245	กก.

รูปที่ 3.1 รายงานการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตบล็อกมวลเบา

3.2 การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบดลือกมวลเบา

3.2.1 การทดสอบการดูดซึมน้ำ (Absorption Test)

การเตรียมชิ้นทดสอบ

หล่อชิ้นทดสอบให้มีขนาด 100x100x100 มิลลิเมตร โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± 1 มิลลิเมตร

เครื่องมือและอุปกรณ์


1. เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง มิลลิเมตร
2. เครื่องมือชั่งได้ละเอียดถึง 1 กรัม
3. ตู้อบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ $(105 \pm 5) ^\circ\text{C}$

	
1. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ	2. เครื่องชั่งละเอียด 1 กรัม
	
3. เครื่องมือวัดละเอียด 1 มิลลิเมตร	

รูปชุดที่ 3.1 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการดูดซึมน้ำ

ขั้นตอนการทดสอบ

1. อบชิ้นทดสอบในตู้อบให้แห้งจนได้มวลคงที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ(105±5) °C ปลดปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง จากนั้นชั่งมวลแต่ละก้อนเป็นมวลชิ้นทดสอบเมื่อแห้ง
2. แช่ชิ้นทดสอบตามข้อ 1 ในน้ำสะอาดให้ท่วมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วยกออกใช้ผ้าชุมน้ำเช็ดที่ผิวที่ละก้อนแล้วชั่งใหม่ให้เสร็จภายใน 3 นาที มวลที่ชั่งได้นี้ ถือเป็นมวลชิ้นทดสอบเมื่อเปียก กรณีชิ้นทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ให้ทำการทดสอบซ้ำตั้งแต่ข้อ 1 โดยใช้ชิ้นส่วนทดสอบเดิมกับน้ำกลั่นอีก 1 ครั้ง



1. แช่ชิ้นทดสอบในน้ำสะอาด 24 ชม.



2. นำชิ้นทดสอบมาเช็ดให้อยู่ในสภาพผิวที่แห้ง



3. นำชิ้นทดสอบมาชั่ง



4. นำเข้าตู้อบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และชั่งน้ำหนัก

รูปชุดที่3.2 แสดงขั้นตอนการทดสอบการดูดซึมน้ำ

การรายงานผล

$$\text{เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ} = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100$$

เมื่อ A คือ อัตราการดูดซึมน้ำ เป็นร้อยละ (เศษส่วนโดยมวล)

m_1 คือ มวลของชิ้นทดสอบเมื่อแห้ง เป็นกรัม

m_2 คือ มวลของชิ้นทดสอบเมื่อเปียก เป็นกรัม


3.2.2 ความหนาแน่นเชิงปริมาตร

การเตรียมชิ้นทดสอบ


แบบหล่อทดสอบขนาด 100x100x100 มิลลิเมตร โดยเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± 1 มิลลิเมตร

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องมือที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
2. เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 1 กรัม
3. ตู้อบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ $(105 \pm 5) ^\circ\text{C}$



รูปชุดที่ 3.3 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบความหนาแน่นเชิงปริมาตร




3. เครื่องมือวัดละเอียด 1 มิลลิเมตร

รูปชุดที่ 3.3 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบความหนาแน่นเชิงปริมาตร(ต่อ)

ขั้นตอนการทดสอบ

ให้วัดปริมาตรและชั่งน้ำหนักของชิ้นทดสอบหลังอบในตู้อบที่อุณหภูมิ $(105 \pm 5) ^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง



รูปชุดที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการทดสอบความหนาแน่นเชิงปริมาตร

การรายงานผล

ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้งของหินทดสอบแต่ละค่า และค่าเฉลี่ยจากสูตร

$$\rho = \frac{m}{v}$$

เมื่อ ρ คือ ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้ง เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

m คือ มวลของหินทดสอบหลังอบในตู้อบ เป็นกิโลกรัม

v คือ ปริมาตรของหินทดสอบ เป็นลูกบาศก์เมตร


3.2.3 ความต้านทานแรงอัด

การเตรียมหินทดสอบ

หล่อแบบทดสอบขนาด 100x100x100 มิลลิเมตร โดยเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ± 1 มิลลิเมตร

เครื่องมือและอุปกรณ์


1. เครื่องมือที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
2. เครื่องกดที่อ่านได้ละเอียดถึง 100 N และสามารถควบคุมอัตราเพิ่มแรงอัดได้ระหว่าง 0.05 ถึง 0.20 N/mm.²/s.



รูปชุดที่ 3.5 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบการต้านทานแรงอัด

ขั้นตอนการทดสอบ

1. ให้กดขึ้นทดสอบ จนได้ค่าแรงอัดสูงสุด เมื่อขึ้นทดสอบวิบัติ



รูปชุดที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการทดสอบการต้านทานแรงอัด

การรายงานผล

ค่าแรงอัดสูงสุด เมื่อขึ้นทดสอบวิบัติ คำนวณค่าความต้านทานแรงอัด และค่าเฉลี่ยจากสูตร

$$\text{ความต้านทานแรงอัด} = \frac{P}{A}$$


เมื่อ ความต้านทานแรงอัด รูปทรงลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

P คือ กำลังอัด หน่วยเป็นกิโลกรัม

A คือ พื้นที่หน้าตัดของขึ้นทดสอบ หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร




รูปที่ 3.2 อินเตอร์ล๊อคกึ่งบล็อก



รูปที่ 3.3 แสดงขนาดของอินเตอร์ล๊อคกึ่งบล็อก


3.3. การทดสอบการรับแรงในแนวทแยง (Diagonal Compression Test)

เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมกรรมการแตกร้าว และพฤติกรรมกรรมการรับกำลังในแนวทแยงของผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก ดังนั้นในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานในการทดสอบการรับแรงในแนว โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบการรับกำลังของผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก ขนาด 60x60x10 เซนติเมตร ทั้งที่มีการฉาบและไม่ฉาบผนัง โดยทั้ง 2 แบบจะมีทั้งเสริมเหล็กขนาดต่างๆ โดยเหล็กเสริมที่เลือกใช้คือ RB6 และ RB9 ในทิศทางต่างๆ (w_2, w_3, w_4) และไม่มีการเสริมเหล็ก วิธีการทดสอบนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อทดสอบการรับกำลังของผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก ตามมาตรฐาน ASTM E519-02 Standard Test Method for Diagonal Tension[1] และสุดท้ายจะเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการทดสอบ รวมถึงลักษณะการวิบัติ จากที่กล่าวมาสามารถเขียนแสดงเป็นแผนผังได้ดังแสดง ในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แผนผังแสดงแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการดำเนินงาน

ในการทดสอบการรับกำลังของผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก จะแบ่งตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อกไม่มีการฉาบผนัง และกลุ่มที่ 2 ผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อกที่มีการฉาบผนังเรียบสองด้าน ทั้งแบบไม่เสริมเหล็ก และเสริมเหล็กซึ่งมีขนาดและทิศทางต่างๆ ดังแสดงในรูปชุดที่ 6 โดยผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง มีขนาด 60x60 เซนติเมตร ซึ่งก่อด้วยอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก ที่มีขนาดเฉลี่ย 20x60x7.5 เซนติเมตร เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 , RB9 มีค่าหน่วยแรงดึง ณ จุดคราก คือ 2,400 กก./ตร.ซม.



รูปที่ 3.5 รูปแบบการเสริมเหล็ก

3.3.1 การก่อผนังอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อค

กระทำโดยการนำบล็อกมวลเบามาวางเรียงและก่อขึ้นเป็นกำแพงขนาด 60x60 เซนติเมตรซึ่งมีทั้งตัวอย่างทั้งที่ฉาบเรียบและไม่ฉาบ โดยทั้งสองแบบจะมีการเสริมเหล็กในรูปแบบและขนาดต่างๆ ดังแสดงในรูป 3.5

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. บล็อกมวลเบา อินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อค
2. ปูนก่อสำเร็จรูป
3. เกียงก่อ
4. กระบะผสมปูน
5. ถังปูน

	
1. บล็อกมวลเบา อินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อค	2. ปูนก่อสำเร็จรูป
	
3. เกียงก่อ	4. กระบะผสมปูน

รูปชุดที่ 3.7 แสดงอุปกรณ์สำหรับก่อผนัง



5. ถังปูน

รูปชุดที่ 3.7 แสดงอุปกรณ์สำหรับก่อกองน้ำ(ต่อ)

วิธีการดำเนินการ

1. ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการก่อกองน้ำ ไม่ควรมีเศษขยะ ฝุ่น หรือวัสดุชนิดอื่นอยู่บริเวณที่ทำงาน
2. รดน้ำบล็อกคอนกรีต หรือแช่น้ำก่อนการก่อกองน้ำ เพื่อให้มีการดูดน้ำระดับหนึ่ง ป้องกันการแย่งน้ำจากเนื้อปูนเมื่อนำไปก่อกองน้ำ ข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้บล็อกคอนกรีต ที่เปียกชุ่มมาก่อโดยทันที ให้ทิ้งไว้ให้ผิวหมาด
3. นำบล็อกคอนกรีตมาวางเรียงและก่อกองที่ละชั้น สำหรับการวางเรียงบล็อกคอนกรีตจะเรียงตามที่แสดงในรูปที่ 3.5



3.3.2 การดำเนินการทดสอบการต้านทานแรงอัด

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ผนังตัวอย่างสำหรับทดสอบ
2. ระดับน้ำ
3. เต้าตีเส้น
4. ตลับเมตร
5. Displacement Gauge
6. สว่าน
7. เครื่องทดสอบแรงอัด

	
<p>1. ผนังตัวอย่างสำหรับทดสอบ</p>	
	
<p>2. ระดับน้ำ</p>	<p>3. เต้าตีเส้น</p>
	
<p>4. ตลับเมตรวัดระยะ</p>	<p>5. Displacement Gauge</p>







รูปชุดที่ 3.8 อุปกรณ์สำหรับการทดสอบการต้านทานแรงอัด

	
6. สว่าน	7. เครื่องทดสอบแรงอัด


รูปชุดที่ 3.8 อุปกรณ์สำหรับการทดสอบการต้านทานแรงอัด(ต่อ)

วิธีการดำเนินการ


1. กำหนดจุดตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าการเคลื่อนที่ โดยใช้เพลทกำหนดตำแหน่ง
2. ติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าการเคลื่อนที่(Displacement Gauge) ทั้ง 2 ทิศทาง เข้ากับผนังฯ ตัวอย่างทดสอบ
3. ติดตั้งผนังฯ ตัวอย่างทดสอบ พร้อมอุปกรณ์การทดสอบ และปรับตัวอย่างทดสอบให้ได้ระดับ และติดตั้ง Loading Shoes ที่มุมบนและล่างของผนังฯ ตัวอย่างทดสอบ
4. รีเซ็ตอุปกรณ์ (Calibration) วัดค่าการเคลื่อนที่ และเครื่องประมวลผลการทดสอบ
5. เริ่มการทดสอบกำลังรับแรงในแนวทแยง กับผนังฯ ตัวอย่างทดสอบจากเครื่องทดสอบแรงอัด (Universal Testing Machine)
6. บันทึกค่ากำลัง ค่าการเคลื่อนที่ ในแนวราบและแนวตั้งของผนังฯ ตัวอย่าง เมื่อผนังฯ วิบัติ และแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวตั้ง

	
<p>1. ตีตารางกริดขนาด 10x10 เซนติเมตร ลงบนผนัง</p>	<p>2. ทำการติดตั้ง Displacement Gauge วัดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง</p>
	
<p>3. นำทดสอบขึ้นเครื่องทดสอบกำลังอัดใน แนวทแยง</p>	<p>4. ทำการวัดระดับผนังทดสอบด้วยระดับน้ำ</p>
	
<p>5. รีเซ็ตเครื่องทดสอบและ Displacement Gauge</p>	<p>6. ทำการทดสอบกำลังอัดและบันทึกผลการทดสอบ</p>









รูปชุดที่ 3.9 วิธีการทดสอบการต้านทานแรงอัด




รูปที่ 3.9 การติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าการเคลื่อนที่ของผนังทดสอบ แบบที่ 4 (W4)




รูปที่ 3.10 ลักษณะการวิบัติของชิ้นงาน ASTM E 519 – 02

ก่อนกดแรง	หลังกดแรง
	
ไม่เสริมเหล็ก (W1)	
	
เสริมเหล็ก RB6 1 เส้น (W2)	
	
เสริมเหล็ก RB9 1 เส้น (W2)	
	
เสริมเหล็ก RB6 2 เส้น (W3)	


รูปชุดที่ 3.10 ผนังทดสอบที่ก่อด้วยอินเตอร์ลอคกิ่งบล็อก แบบไม่ฉาบเรียบ



รูปชุดที่ 3.10 ผนังทดสอบที่ก่อด้วยอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก แบบไม่ฉาบเรียบ(ต่อ)



รูปชุดที่ 3.11 ผนังทดสอบที่ก่อด้วยอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก แบบฉาบเรียบ



รูปชุดที่ 3.11 ผนังทดสอบที่ก่อด้วยอินเตอร์ล๊อคกิ่งบล็อก แบบฉาบเรียบ(ต่อ)