

## บทที่ 2

### แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

$$6_c = \frac{P}{A}$$
$$\text{กำลังอัดประลัย} = \frac{\text{น้ำหนักกดประลัย}}{\text{พื้นที่หน้าตัดของก้อนตัวอย่าง}}$$

- ข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM C 150 ได้กำหนดค่ากำลังอัดประลัยต่ำสุดของคอนกรีตที่จะใช้สำหรับ โครงสร้างประเภท A (งาน โครงสร้างและผิวถนน) ที่ 210 กก./ตร.ซม.ที่ อายุการบ่ม 28 วัน มาตรฐานการก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

การก่อสร้างพื้นฐานของถนนรวมถึงการสร้างพื้น (Base) และพื้นชั้นรองพื้น (Sub Base) ของคอนกรีตตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ก่อนที่จะลงมือทำการสร้างพื้นฐานของถนน พื้นฐานล่างที่ได้เตรียมไว้แล้วจะต้องมีคุณสมบัติได้รับการตรวจสอบว่า อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยบดอัดด้วยวัสดุที่กำหนดให้ไว้ระดับแนวทางตามกำหนดในแบบแปลนและรายการมาตรฐานว่าด้วยงานดินลำดับรับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างก่อน
2. วัสดุที่จะใช้เป็นพื้นฐานของถนนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและรายละเอียด โดยอนุญาตให้ใช้เสียก่อน
3. วัสดุที่ได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นฐานของถนน ต้องนำมาเทบนพื้นชั้นล่าง ซึ่งเตรียมไว้เกลี่ยเป็นชั้นๆ ตามความหนาที่แสดงไว้ในแบบแปลน การเกลี่ยต้องเป็นแนวเป็นชั้นสม่ำเสมอ
4. ให้บดอัดชั้นพื้นทางของถนนซึ่งเกลี่ยไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ละชั้นด้วยเครื่องมือกลที่เหมาะสมตามประเภทของดิน และได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง ถ้าใช้รถบดต้องวิ่งด้วยอัตราความเร็ว 10 กม./ชม. ในระหว่างการบดจะต้องมี

ความชื้นถูกต้องตามที่กำหนดให้ ต้องบดอัดแน่นให้สัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบแปลน

5. ในบริเวณรบบคอัดไม่สามารถเข้าบดอัดได้ให้เกลี่ยวัสดุพื้นฐานของถนนและบดอัดเป็นชั้นๆ แต่ละชั้น
6. ในระหว่างการเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดพื้นฐานของถนนแต่ละชั้นดังกล่าวอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นและทำให้งานชะงักเป็นการชั่วคราว ผู้รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นลาด เพื่อให้ระบายน้ำตลอดเวลา
7. ผิวหน้าของพื้นฐานของถนนจะต้อง ได้รับการตกแต่งให้มีรูปลักษณะตามที่ปรากฏแบบแปลนด้วยรถบดล้อเรียบขนาด 8-10 ตัน

ในการก่อสร้างผิวถนน คือส่วนที่ถัดจากพื้นฐานมาของถนนคอนกรีต คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสม เช่น ซีเมนต์ ทราย หิน ต้องเป็นไปตามรายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างงานถนนคอนกรีต ความแข็งแรงของคอนกรีต เมื่อมีการทดสอบรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15×15×15 ซม.จะต้องมีกำลังต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 210 กก. ที่อายุ 7 วัน และไม่น้อยกว่า 280 กก. ที่อายุ 28 วัน เหล็ก ชนิด ขนาดและคุณสมบัติของเหล็กจะต้องเป็นไปตามที่ ม.อ.ก. กำหนด





## เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการที่ได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่ได้เคยมีผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานคอนกรีตไว้หลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคใน ข้อบกพร่องต่างๆในการทดสอบ มีงานวิจัยที่วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

อาวุธ โส โพธิ์อุดม 1 ร.อ.พิพัฒน์ สอนวงษ์ 2 จุฑา สุนิตย์กุล 3 อัครพัฒน์ สว่างสุริย์ 4 (2553) ได้ศึกษาประเมินความแข็งแรงของวัสดุผิวทางเดิม ปรับปรุงคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมกรณีศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบและหาคุณสมบัติด้านกายภาพของวัสดุโครงสร้างทางเดิม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นการหาค่าพัฒนาความสัมพันธ์ สามารถใช้เป็นแนวทางกำหนดค่า field CBR ในสภาพจริงของงานถนน เพื่อใช้ในงานตรวจสอบวิเคราะห์และนำมาใช้สำหรับการควบคุมงานและการออกแบบงานถนน

สุรัช โกเมนธรรม โสภณ (2555) ได้ศึกษากำลัษณ์ของคอนกรีตที่ใช้ฝุ่นแกรนิตเป็นส่วนผสมแทนทรายและนำมาทดสอบเป็นแท่งทรงกระบอกตามมาตรฐาน ASTM C192 บ่มคอนกรีตโดยวิธีแช่น้ำที่ 7,14,21,28 วัน และนำมาทดสอบกำลัษณ์ของคอนกรีตปรากฏว่าค่าการรับกำลัษณ์คอนกรีตเมื่ออายุการบ่ม 28 วัน ความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ผสมทราย มีค่าใกล้เคียงกันดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตที่ใช้ฝุ่นแกรนิตแทนทรายบางส่วนสามารถนำไปใช้งานในงานโครงสร้างบางประเภทได้ เช่นงาน โครงสร้างประเภท A (งานโครงสร้างและผิวถนน) ตามข้อกำหนดใน ASTM C 150 ที่ระบุค่ากำลัษณ์รับแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 210 ก.ก./ตร.ซม. ที่อายุการบ่ม 28 วัน

มงคล ดัชนิษฐ์ (2553) ได้ศึกษากำลัษณ์ของถนนที่ซ่อมแซมโดยเทคนิคการหมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่ โดยศึกษาด้านเปียกของความสัมพันธ์เหมาะสมสำหรับการบดอัด จะดำเนินการจากในสนามและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ ปัจจัยที่มีผลให้เกิดความแตกต่างกันของกำลัษณ์คินซีเมนต์ ในสนามและห้องปฏิบัติการคือ วิธีการบ่มที่แตกต่างกัน

ดร.จุฑา สุนิตย์กุล, ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , นายจอมปวีร์ จันท์หิรัญ, นายนิคม เทพบุตร (สำนักวิจัยและพัฒนาทาง, สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง) ได้ศึกษาคุณสมบัติด้านกำลัษณ์เบื้องต้นของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้านกำลัษณ์รับแรงอัดด้วยปูนซีเมนต์ จากการทดสอบกำลัษณ์รับแรงอัดแบบแกนเดี่ยว ก้อนตัวอย่างคินซีเมนต์พบว่า วัสดุมวลรวมคินซีเมนต์มีความสามารถในการ Autogenously Heal เมื่อวัสดุ ๗ ถูกแรงภายนอกกระทำจนพื้นจุดรับที่สามารรับแรงได้สูงสุด โดยค่ากำลัษณ์ต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้นภายหลังจากการบ่มก้อน ตัวอย่างมวลรวมคินซีเมนต์ เมื่อทำการทดสอบก้อนตัวอย่างคิน

ซีเมนต์ที่ค่าปริมาณความชื้นที่ใช้ในการเตรียมก้อนตัวอย่างลดลงโดยที่ปริมาณดินคงที่ จำสามารถเพิ่มค่ากำลังต้านทานแรงอัดของวัสดุงานทางดินซีเมนต์ได้ ดังนั้นการผสมวัสดุงานทางดินซีเมนต์ในด้านนี้จะสามารถลดปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ลงได้โดยยังคงได้ค่ากำลังรับแรงอัดที่ต้องการ

วรากร หมั่นสระเกษ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนากำลังอัดของบล็อกคอนกรีตที่ผลิตจากกากแกลเลียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยในการผลิตบล็อกเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ พร้อมทั้งนำเสนอส่วนผสมที่เหมาะสมกากแกลเลียมคาร์ไบด์ เป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาเซทิลิน และเถ้าลอยเป็นวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า คอนกรีตบล็อกผลิตขึ้นจากอัตราส่วนระหว่างวัสดุเชื่อมประสานต่อหินปูนเท่ากับ 1 ต่อ 8 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนที่นิยมใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อกที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานที่ 0.75 ให้น้ำหนักของคอนกรีตบล็อกสูงสุด ปริมาณน้ำที่เหมาะสมจะเป็นตัวหล่อลื่นให้อนุภาคของหินปูน เถ้าลอย และกากแกลเลียมคาร์ไบด์ เคลื่อนตัวเข้าอุดโพรงส่วนผสมได้สะดวก ปริมาณน้ำที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการเข็มและไม่สามารถอัดให้แน่นได้ อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อวัสดุเชื่อมประสานที่ 0.75 ไม่เพียงแต่ให้น้ำหนักของคอนกรีตบล็อกสูงสุด แต่ยังบล็อกสูงที่สุดไปด้วย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราน้ำก่อให้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานระหว่างเถ้าลอยและหินปูนที่สมบูรณ์ที่สุด วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพบว่าคอนกรีตบล็อกที่ผลิตจากส่วนผสมระหว่างกากแกลเลียมคาร์ไบด์และเถ้าลอยมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าคอนกรีตบล็อกที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ถึงร้อยละ 40

(กรมทางหลวง) [www.smith-kmitnb.com/concrete%20sheet](http://www.smith-kmitnb.com/concrete%20sheet) การทดสอบกำลังอัดและกำลังดึงของคอนกรีต (Compressive Strength and Tensile Strength of Concrete) กำลังของคอนกรีต (Strength) เป็นคุณสมบัติสำคัญของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ซึ่งจะแสดงความสามารถในการรับแรงของคอนกรีต โดยการทดสอบกำลังของคอนกรีตสามารถทำได้ คือ

### 1. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต (Compression Test)

ถึงแม้ในทางปฏิบัติคอนกรีตจะได้รับทั้งแรงกด แรงดึง หรือแรงเฉือนใน 2 ทิศทางหรือมากกว่านั้น แต่การทดสอบที่สะดวกที่สุดที่กระทำในห้องทดสอบ คือ การทดสอบกำลังอัดด้วยวิธี Uniaxial Compression Test ซึ่งกำลังอัดของคอนกรีตที่ทดสอบด้วยวิธีดังกล่าวที่อายุ 28 วัน ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายให้เป็นดัชนีทั่วไปในการวัดกำลังอัดของคอนกรีต ซึ่งการทดสอบทำโดยการหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน ซึ่งที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมี 2 รูปทรง คือ

- รูปทรงรูปบาทศก ตามมาตรฐานอังกฤษ BS 1881 : PART 3 ขนาดที่ใช้คือ 15 X 15 X 15 ซม.

- **รูปทรงกระบอก** ตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C 192 ขนาดที่ใช้ คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.

หลังจากคอนกรีตแข็งตัวเป็นเวลา 24 ชม. จึงถอดแบบออก ต่อจากนั้นจึงนำก้อนตัวอย่างไปบ่มในน้ำเพื่อรอการทดสอบกำลังอัดด้วยเครื่องทดสอบกำลังอัดของทั้ง 2 รูปทรงที่ได้จากเครื่องทดสอบนี้ จะให้ค่ากำลังอัดที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะใช้ส่วนผสมของคอนกรีตเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก

1. องค์ประกอบเรื่องความชะลูด กล่าวคือ รูปทรงกระบอกมีสัดส่วนความสูงต่อความกว้าง (Slenderness Ratio) มากกว่ารูปทรงลูกบาศก์ ซึ่งอัตราส่วนความชะลูดดังกล่าว ส่งผลให้กำลังอัดรูปทรงกระบอกต่ำกว่ารูปทรงลูกบาศก์

2. ขณะที่กดก้อนตัวอย่างนั้น ก้อนตัวอย่างจะแตกออกด้านข้าง ทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวของก้อนตัวอย่างกับแผ่นรองกด แรงเสียดทานดังกล่าวจะก่อให้เกิดแรงต้านทานต่อการแตกด้านข้างของก้อนตัวอย่างที่เรียกว่า Confining Stress ดังรูป โดยค่า Confining Stress นี้จะมีค่ามากถ้าผิวสัมผัสของก้อนตัวอย่างกับเครื่องกดมีค่ามาก ดังนั้นผลทดสอบกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์จึงให้ค่าสูงกว่ารูปทรงกระบอก

ตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (มาตรฐาน วสท.) ได้ให้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก ดังรูปที่ 5

ในทางปฏิบัตินั้นผิวด้านบนของก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกมักจะไม่มีเรียบ ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้ ดังนั้นก่อนการทดสอบจะต้องทำการ Cap ก้อนตัวอย่างทั้ง 2 ด้านด้วยกัมมะถันเสียก่อน ส่วนก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์นั้นไม่ต้อง Cap ก้อนตัวอย่างเพราะมีผิวด้านข้างอีก 4 ด้านเรียบที่สามารถนำมาทดสอบได้ ปัจจัยอื่นในด้านการทดสอบที่ส่งผลกระทบต่อกำลังอัดของคอนกรีต

**วิธีการทำก้อนตัวอย่าง** คอนกรีตที่ได้รับการทำให้แน่น โดยการกระทุ้งด้วยเหล็ก จะให้ค่ากำลังอัดต่ำกว่าจากการทำให้แน่นด้วยเครื่องเขย่า

1. **ขนาดและลักษณะของก้อนทดสอบ** การใช้แท่งทดสอบที่ขนาดต่างจากขนาดมาตรฐานที่กำหนดให้ความสูงเป็น 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง จะมีผลให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตเกิดความแตกต่างกัน เช่น ก้อนตัวอย่างที่ได้จากการเจาะทดสอบ (Core Test) ถ้าความสูงที่เจาะออกมาสั้นกว่า 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางจะต้องปรับแก้กำลังของคอนกรีตด้วย

**ตารางที่ 1 ผลของอัตราส่วนความสูงต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
ต่อกำลังอัด**

อัตราส่วนของความสูงต่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D)	ค่าปรับแก้ของกำลังอัด
2.00	1.00
1.75	0.95
1.50	0.97
1.25	0.94
1.00	0.91

2. อัตราการกด ถ้าใช้อัตราการกดสูงทำให้กำลังอัดของคอนกรีตสูงตามไปด้วย ดังนั้นถึงควรใช้อัตราการกดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 1.43-3.47 กก./ตร.ซม./วินาที สำหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก และ 1.12-2.72 กก./ตร.ซม./วินาที สำหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์

3. ความชื้นของก้อนตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างที่มีความชื้นจะให้กำลังอัดที่ต่ำกว่าก้อนตัวอย่างที่แห้งเพราะการขยายตัวของซีเมนต์เพสต์ อันเนื่องมาจากการดูดซึมน้ำจะส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างซีเมนต์เพสต์กับมวลรวมลดลง โดยมาตรฐาน ASTM C 39 แนะนำให้ทำการทดสอบก้อนตัวอย่างในสภาพชื้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันแปรอันเนื่องมาจากระดับของความแห้ง

**การประเมินผลกำลังอัดของคอนกรีต**

เมื่อทดสอบกำลังอัดแล้วต้องดำเนินการประเมินผล โดยทำตามมาตรฐาน ACI 31 8R Chapter E Concrete Quality, Mixing, and Placing หรือตามมาตรฐาน วสท. ภาค 3 เกณฑ์กำหนดในการก่อสร้างซึ่งมีวิธีการประเมินดังนี้

ค่ากำลังอัดที่ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1. ค่าเฉลี่ยของกำลังอัดจากการทดสอบ 3 ครั้งติดต่อกัน มากกว่าค่ากำลังอัดที่กำหนด ( $f_c$ )
2. ค่ากำลังอัดแต่ละครั้งต่ำกว่ากำลังอัด ( $f_c$ ) ที่ต้องการได้ไม่เกิน 30 กก./ตร.ซม.

ในกรณีที่ต้องเจาะก้อนคอนกรีตในโครงสร้างมาทดสอบ (Core Test) การประเมินผล มีดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยของกำลังอัดจะต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 85% ของค่ากำลังอัดที่กำหนด ( $f_c$ )
2. ค่ากำลังอัดแต่ละก้อนต้องได้ค่าไม่น้อยกว่า 75% ของค่ากำลังอัดที่กำหนด ( $f_c$ )



## 2. การทดสอบกำลังดึงของคอนกรีต (Tensile Strength Test)

ถึงแม้ในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตจะไม่ได้รับแรงดึงโดยตรงก็ตาม แต่การทราบค่ากำลังดึงนี้จะช่วยในการควบคุมการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากผลกระทบต่างๆ เช่น อุณหภูมิและการหดตัว

### การเตรียมตัวอย่าง

1. รักษาความชื้นของตัวอย่างทดสอบอยู่ตลอดเวลา หลังจากนำขึ้นจากบ่อ บ่มจนกระทั่งทำการทดสอบ ทั้งนี้เนื่องจากตัวอย่างเหล่านี้ ต้องทำการทดสอบในขณะที่อยู่ในสภาพชื้น
2. ตรวจสอบตัวอย่างทดสอบ สังเกตดูว่ามีตัวอย่างทดสอบใดที่มีขนาดแตกต่างจากมาตรฐานมาก ๆ อย่างเห็นได้ชัด ถ้าพบให้ตัดตัวอย่างทดสอบนั้นทิ้งไป

### วิธีทดสอบ

1. วัดและบันทึกค่าความสูง ความกว้าง และความยาวของก้อนตัวอย่างทดสอบ โดยวัดระยะระหว่างหน้าตัดแนวตั้งให้ละเอียดถึงระดับมม. (กรณีก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์)
2. วัดและบันทึกความสูงและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้อนตัวอย่างทดสอบโดยวัด 2 แนวที่ตั้งฉากกัน ให้วัดให้ละเอียดถึงระดับมม. (กรณีก้อนตัวอย่างทรงกระบอก)
3. ชั่งน้ำหนักตัวอย่างทดสอบ และบันทึกค่ากรณีก้อนตัวอย่างทรงกระบอกให้ทำการ Capping ตัวอย่างทดสอบด้วยกำมะถันเพื่อให้มั่นใจว่า ผิวหน้าตัดตัวอย่างทดสอบตั้งฉากกับแกนของตัวอย่างทดสอบ
4. นำก้อนตัวอย่างวางบนกึ่งกลางของแท่นทดสอบ โดยให้แกนอยู่ในแนวศูนย์กลางของแท่งกด
5. เปิดเครื่องทดสอบ โดยในการทดสอบนี้จะต้องควบคุมน้ำหนักที่กดให้มีอัตราสม่ำเสมอประมาณ 1.43-3.47 กก./ตร.ซม./วินาที สำหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก และ 1.12-2.72 กก./ตร.ซม./วินาที สำหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์
6. กดก้อนตัวอย่างจนพัง บันทึกค่าน้ำหนักที่ได้ นำค่าน้ำหนักและพื้นที่หน้าตัดที่ได้มาหาค่ากำลังอัดประลัย

$$\text{กำลังอัดประลัย} = \frac{\text{น้ำหนักกดประลัย}}{\text{พื้นที่หน้าตัดของก้อนตัวอย่าง}}$$