

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายการคำนวณคอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่หางาย

$$RB6 A = 0.283 \text{ cm}^2$$

$$RB9 A = 0.636 \text{ cm}^2$$

$$f_c' = 350 \text{ ksc}$$

$$f_c = 64 \text{ ksc.}$$

$$f_s = 1,200 \text{ ksc.}$$

$$\rho = \frac{A_s}{bd}$$

$$= \frac{0.636}{10 \times 6} = 0.0106$$

$$\rho' = \frac{A_s'}{bd}$$

$$= \frac{0.636}{10 \times 6} = 0.0106$$

$$k = \sqrt{2n\left(\rho + \frac{2\rho'd'}{d}\right) + n^2(\rho + 2\rho')^2 - n(\rho + 2\rho')}$$

$$= \sqrt{2 \times 10 \left(0.0106 + \frac{2 \times 0.0106 \times 2}{6}\right) + 10^2(0.0106 + 2 \times 0.0106)^2 - 10(0.0106 + 2 \times 0.0106)}$$

$$= 0.3694$$

$$kd = 2.216$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.3694}{3} = 0.877$$

$$M_1 = \frac{1}{2} f_c k j b d^2 = \frac{1}{2} \times 64 \times 0.37 \times 0.88 \times 10 \times 6^2 = 3,751 \text{ kg/cm ksc}$$

$$A_{s1} = \frac{M_1}{f_s j d} = \frac{3,751}{1,200 \times 0.88 \times 6} = 0.592$$

$$A_{s2} = A_s - A_{s1} = 0.636 - 0.592 = 0.044 \text{ cm}^2$$

$$M_2 = A_{s2}' f_s' (d - d') = 0.044 \times 1,200(6 - 2) = 211 \text{ kg/cm}$$

$$M = M_1 + M_2 = 3,751 + 211 = 3,962 \text{ kg/cm}$$

ตรวจสอบหน่วยแรงอัดของเหล็กเสริม

$$\begin{aligned}
 fs' &= 2fs \left(\frac{kd - d'}{d - kd} \right) \\
 &= 2 \times 1,200 \left(\frac{2.216 - 2}{6 - 2.216} \right) \\
 &= 137 \text{ kg/cm}^2 < fs \text{ ใช้ได้}
 \end{aligned}$$

หาค่า M2 จากค่า fs' ใหม่

$$\begin{aligned}
 M_2 &= As' fs' (d - d') \\
 &= 0.636 \times 137 (6 - 2) \\
 &= 348 \text{ kg/cm.} \\
 M &= M_1 + M_2 \\
 &= 3,751 + 348 = 4,099 > 3,962 \text{ kg/cm} \\
 \therefore Mr &= 3,962 \text{ kg/cm.} \\
 Mr &= \frac{WL^2}{8} \\
 &= \frac{3,962}{100} = \frac{W3^2}{8} \\
 W &= 35 \text{ kg/m.}
 \end{aligned}$$

รายการคำนวณ จุด CG. ของหน้าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่หงาย

$$\bar{y} = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2}{(A_1 + A_2)} = \frac{350 \times 50 \times 25 + 10 \times 30 \times 65}{350 \times 50 + 10 \times 30} = 25.674$$

$$lx = \frac{b_1 h_1^3}{12} + A_1 \bar{x}_1^2 + \frac{b_2 h_2^3}{12} + A_2 \bar{x}_2^2$$

$$ly = \frac{h_1 b_1^3}{12} + \frac{h_2 b_2^3}{12}$$

$$lx = \frac{350 \times 50^3}{12} + 350 \times 50 \times (25.674 - 25)^2 + \frac{10 \times 30^3}{12} + 10 \times 30 \times (65 - 25.674)^2$$


$$lx = 414,024.446$$

$$ly = \frac{50 \times 350^3}{12} + \frac{30 \times 10^3}{12}$$

$$ly = 178,648,333.30$$

ตารางการออกแบบแผ่นพื้น


*Project อาคารใหม่		*Owner มหาวิทยาลัยบูรพา	
*Building อาคารศูนย์รวม		*Engineer	
*Location มหาวิทยาลัยบูรพา		*Date 5-Nov-2016	
DESIGN PREFAB SLAB			
[I.Properties of Concrete]		[II.Properties of Steel(Tendon)]	
Strength & Allowable Stress		2.1.Use Tendon Dia	4.00 mm.
1.1.Pref.Strength ; f'_{cp}	350.00 kg/cm ²	2.2.Area of Tendon	0.126 cm ²
1.2.Top.Strength ; f'_{ct}	340.00 kg/cm ²	2.3.Tensile Strength; f_y	17,500 kg/cm ²
1.3.All.Strength ; f_{sc}	157.50 kg/cm ²	2.4.Percent Losses	20.00 %
1.4.All.Strength ; f_{st}	39.75 kg/cm ²	2.5.All.Strength ; f_{su}	12,250.00 kg/cm ²
1.5.Comp.Strength; f'_{cc}	380.00 kg/cm ²	2.6.Strength Loss ; f_{sl}	3,450.00 kg/cm ²
1.6.All.Strength ; f_{cs}	168.00 kg/cm ²	2.7.All.Strength ; f_{se}	9,800.00 kg/cm ²
1.7.All.Strength ; f_{sa}	13.23 kg/cm ²	2.8.All.Force ; f_{pe}	1,231.50 kg/tendon
[III.Data of Prefab Slab]		[IV.Force And Prop. of Prefab Slab]	
3.1.Length of Prefab	3.00 m.	4.1.Total Unif Load	173.25 kg/m.
3.2.Width of Prefab	35.00 cm.	4.2.Bending Moment	194.91 kg.-m.
3.3.Depth of Prefab	5.00 cm.	4.3.Shear or Reaction	743.50 kg/m.
3.4.Depth of Topping	5.00 cm.	4.4.Area of Prefab	347.50 cm ²
3.5.Eccentric of Wire	1.00 cm.	4.5.Section Modulus	579.17 cm ³
3.6.Design Live Load	250.00 kg/m ²	4.6.Moment of Inertia	3,895.83 cm ⁴
[V.Stress At Bottom Fiber]		[VI.Design Number of P.C. Wire]	
5.1.Ratio of $\frac{f}{s}$	0.002877698 P	6.1 Req.Total Force P	7,308.98 kg.
5.2.Ratio of $\frac{u}{r}$	33.6528777 M	6.2 Req.Max.P.C.Wire	4.00 tendons
5.3.Ratio of $\frac{f_1}{z}$	0.001736619 P	6.3 Design P.C.Wire	4.00 tendons
[I]	Allowable Stress At Top Fiber =39.33 ksc. <=108 ksc.	OK.!	
[II]	Recheck Value of $M_u(359.3 \text{ kg.-m.})$ <= 0.9 $M_n(396.59 \text{ kg.-m.})$	OK.!	
[III]	Total Deflection Due To $DL_p + DL_s + LL = 0.14 \text{ cm.}$	OK.!	
[IV.]	Use Value of Elongation Range 0.631 cm. - 0.70 cm. Per Bed Length 1 m.		



ภาคผนวก ข .




ภาพแสดงแท่นผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ



ภาพแสดงทวดอัดแรง ขนาด 4. มม.



ภาพแสดงเครื่องฉีดแรงดันสูง



ภาพแสดงการเทคอนกรีตในแท่นคอนกรีต




ภาพแสดงการเกลี่ยปูนให้เต็มแทนผลิต



ภาพแสดงการใช้เครื่องจักรคอนกรีตให้แน่น




ภาพแสดงการกวาดหน้าลายของแผ่นพื้น



ภาพแสดงการเสริมเหล็กและการเข้าแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่หงาย



ภาพแสดงการใช้เกรียงฉาบผิวคอนกรีตแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่หงายให้เรียบ



ภาพแสดงแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่หงาย

ภาคผนวก ค

ผลการทดสอบแผ่นพื้นจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลทดสอบแผ่นพื้น-ท้องเรียบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
งานบริการวิชาการ
รายงานผลการทดสอบ

Customer Name	คุณสว่างพงษ์
Sample Type	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
Tested by	นาย สุรพันธ์ สันติยานนท์
Date of Test	06/12/2559

Flexural Strength of Concrete Specimens (Third - Point Loading)

Specimen No.	Age (days)	Width (cm)	Depth (cm)	Span Length (cm)	Weight (kg)	Ultimate Load (kg)	Deflection at Ultimate (mm)	Remarks
1	-	35	5	295	-	-	-	พบรอยร้าวก่อนทดสอบ
2	-	35	5	285	121.42	163	8.50"	
3	-	35	5	285	127.82	170	10.05"	

หมายเหตุ * คือ เกิดการแตกร้าวขึ้นก่อนเริ่มการทดสอบ

เงื่อนไขการขอรับรายงานผล

1. ในกรณีที่ผลการทดสอบมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใดๆ กรุณาแจ้งผู้ดำเนินการทดสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอสงวนสิทธิ์ในการทดสอบให้ข้อมูลภายใต้มาตรฐานและความถูกต้อง การขอรับรายงานผลนี้ถือว่าผู้ขอรับผลการทดสอบเข้าผูกมัด
3. ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้งผู้ดำเนินการทดสอบทันที
4. การขอรับรายงานผลจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ
5. ผลการทดสอบที่ออกมานั้นเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใดๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Faculty of Engineering
Department of Civil Engineering
วันที่ 11/5 S.A. 2559

ตารางบันทึกผลการทดสอบ

วันที่ทดสอบ 02-12-59

1 ทดสอบใส่น้ำหนัก (test no.F1-1)

ความยาวประจิมทิศ (l) 2.85 ม. ความกว้างแผ่นพื้น 0.35 ม. น้ำหนักของแผ่นพื้น 121.88 กก
 พื้นที่ 0.998 ตร.ม. ความหนาแน่นรวมของคอนกรีตกับเหล็ก (γ) - ๒๔
 น้ำหนักบรรทุกกระจายที่ใช้งาน 200 กก./ตร.ม.

น้ำหนัก (kg)	ขนาดบรรทุก (กก/ตรม)	ขนาดบรรทุก ที่จุด (กก)	การโก่ง (mm)			
			กลาง	ซ้าย	ขวา	รวม
0	0		0		0.00	
25	50		0		4.60	
			15 (นาที)		4.90	
50	100		0		10.10	
			15 (นาที)		10.75	
75	150		0		15.10	
			15 (นาที)		16.53	
100	200		0		21.90	
			15 (นาที)		23.16	
125	250		0		>5000	
			15 (นาที)			
150	300		0			
			15 (นาที)			
			24 ชม.			

ทดลงตุ้

ENGINEERING



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร หล้ากัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย

2 ทดสอบน้ำหนัก (test no.F1-1)

วันที่ทดสอบ 02-12-59

น้ำหนัก (kg)	ขนาดทรง (กว้าง/สูง)	ขนาดทรง ที่ทดสอบ (กว้าง)	การโก่งงอ			
			ตรง	ซ้าย	ขวา	รวม
150	300		0			
125	250		0			
			15 (มิลิ)			
100	200		0			
			15 (มิลิ)			
75	150		0			
			15 (มิลิ)			
50	100		0			
			15 (มิลิ)			
25	50		0			
			15 (มิลิ)			
0	0		0			

ไม่ได้ทดสอบ

วิธีคำนวณน้ำหนักที่นำมามีน้ำหนัก = 100


ความยาวของสาย = 2.181

ขนาดพื้นที่หน้าตัด = 1.81

ความยาวที่เปลี่ยน $\frac{l^2}{20000l} = 8.12 \text{ มม}$

การโก่งงอที่เปลี่ยน $\frac{1}{75}$ ของการโก่งงอ - 1.81

ENGINEERING



ศูนย์ทดสอบวัสดุ ดาโตชิมา ประเทศไทย

สำนักงานวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์

ตารางบันทึกผลการทดสอบ


วันที่ทดสอบ 02-12-59

1 กรณีไม่มีน้ำแข็ง (test no.F1-2)

ความยาวประสิทธิผล (l) 2.85 ม. ความกว้างแผ่นพื้น 0.35 ม. น้ำหนักของแผ่นพื้น 118.34 กก.
 พื้นที่ 0.998 ตร.ม. ความหนาแน่นรวมคอนกรีตพื้นหน้า (ρ) 2.4 มก.
 น้ำหนักบรรทุกจรที่ค้ำจุน 200 กก./ตร.ม.

ข้อบก (%)	ลบบรรทุก (กก./ตร.ม.)	ลบบรรทุก ที่จุด (กก.)	ความถี่(วินาที)			
			0	5	10	15
0	0		0		0.00	
25	50		0		5.70	
			15 (วินาที)		5.94	
50	100		0		15.20	
			15 (วินาที)		15.57	
75	150		0		20.50	
			15 (วินาที)		20.68	
100	200		0		22.50	
			15 (วินาที)		23.00	
125	250		0		>30.00	
			15 (วินาที)			
150	300		0			
			15 (วินาที)			
			20 นาที			

10/20/59



ENGINEERING

ลงนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ศาสรินทร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง

2 กรณีปลาน้ำหนัก (test no.F1-2)

วันที่ทดสอบ 02-12-59

น้ำหนัก (กก)	ขนาดกรง (ท/ทซม)	ขนาดกรง ที่รองรับ (ท)	ความถี่ของลม			
			ตม	ซ้าย	ขวา	บน
150	300		0			
125	250		0			
			15 (น/สั)			
100	200		0			
			15 (น/สั)			
75	150		0			
			15 (น/สั)			
50	100		0			
			15 (น/สั)			
25	50		0			
			15 (น/สั)			
0	0		0			

ไม่มีการทดสอบ

โดยคำนวณจากน้ำหนักกรงที่รองรับ 100

ความถี่ของลมที่รับ ≥ 2.1 น/สั

ขนาดกรงที่รับลม - 1.5

ความถี่ลมที่รับ $\frac{f^2}{20000} = 8.12$ น/สั

การคำนวณโดยที่ โดย 75 ขนาดกรงที่รับลม - 1.5



ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ศาสรินทร์
 (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและอากาศยาน

ตารางบันทึกผลการทดสอบ


วันที่ทดสอบ 02-12-59

1 กรณีน้ำหนัก (test no.F1-3)

ความยาวช่วงสี่เหลี่ยม (l) 2.85 ม. ความกว้างแผ่นพื้น (b) 0.35 ม. น้ำหนักจอบแผ่นพื้น 129.01 กก.
 พื้นที่ 0.998 ตร.ม. การยกหนาแผ่นรวมคอกบคิหรือทับหน้า (t) . มม.
 น้ำหนักบรรทุกจรที่พิจารณา 200 กก./ตร.ม.

น้ำหนัก (%)	แบบบรรทุก (กน./ตร.ม.)	แบบบรรทุก ที่จุดใด (กน.)	ความโค้ง (mm)			
			ตรง	ซ้าย	กลาง	ขวา
0	0		0		0.00	
25	50		0		5.65	
			15 (นาที)		5.80	
50	100		0		10.72	
			15 (นาที)		11.07	
75	150		0		12.70	
			15 (นาที)		12.19	
100	200		0		12.80	
			15 (นาที)		13.12	
125	250		0		>50.00	
			15 (นาที)			
150	300		0			
			15 (นาที)			
			24 ชม.			

๑๒/๕๖๓๓



ENGINEERING

ค.ร.ร.

คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2 กรณีป้อนน้ำหนัก (test no.F1-3)

วันที่ทดสอบ 02-12-59

น้ำหนัก (%)	ขนาดกรวย (cm/พม)	ขนาดกรวย ที่จมน (cm)	ความกว้าง(ม)			
			เวลา	ซ้าย	กลาง	ขวา
150	300		0			
125	250		0			
			15 (นาที)			
100	300		0			
			15 (นาที)			
75	150		0			
			15 (นาที)			
50	100		0			
			15 (นาที)			
25	50		0			
			15 (นาที)			
0	0		0			

ใช้กรวยกรวยที่น้ำหนักกรวยคือ 100


ความกว้างของกรวยที่ $\geq 2.1m$

ขนาดกรวยที่จมนสูงสุด - 1.1

$$\text{และค่าเฉลี่ยของ } \frac{l^2}{20000l} = 8.121m$$

กรณีนี้ค่าเฉลี่ยได้ คือ 75 ขนาดกรวยที่จมนสูงสุด - 1.1

ENGINEERING



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ภาวีน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและธรณีวิทยา

ผลทดสอบแผ่นพื้น-ที่หางาย

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ถนนพหลโยธิน
บางเขน กรุงเทพมหานคร

Customer Name	คุณสุวิมล
Sample Type	แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (มีการเสริมกำลัง)
Tested by	นาย สุวิมล ตั้งศิษานนท์
Date of Test	30/12/2546

Flexural Strength of Concrete Specimens (Third - Point Loading)

Specimen No.	Age (days)	Width (cm)	Depth (cm)	Span Length (cm)	Weight (kg)	Ultimate Load (kg)	Deflection at Ultimate (mm)	Remark
1	-	35	5	285	146.5	812.0	14.3	Center
2	-	35	5	285	147.1	803.1	8.40	Center
3	-	35	5	285	144.9	843.1	6.50	Center

เงื่อนไขการขอใบรายงานผล

1. ใบรายงานผลการทดสอบป็นได้ใช้ได้และเป็นหลักฐานการทดสอบของมหาวิทยาลัยและเพื่อแสดงผลจากการทดสอบตัวอย่างที่ใช้ขอใช้ใ้บริการนำมาใช้เท่านั้น มีไว้เป็นการรับระบอบคุณภาพของชิ้นงานรวมถึงการรับรองการนำผลไปใช้ข้างอื่นใด ๆ ในภายหลังของผู้ขอใช้บริการ
2. มหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาไม่การควบคุมการทดสอบป็นโดยผู้ใดภายใต้มาตรฐานและสภาวะถูกต้อง การออกใบรายงานผลนี้ถือว่าผู้ขอใช้บริการยอมรับและตกลงการทดสอบแล้วทุกประการ
3. ใบรายงานผลนี้ถือว่าสมบูรณ์จะ ต้องมีตราประทับของมหาวิทยาลัยและลงนามของผู้ที่ปรึกษาวิศวกรทางด้านวิศวกรรมเท่านั้น
4. การขอใบรายงานผลหรือใบรับรองจะกระทำได้จะต้องผู้ขอใช้บริการแสดงใบเสร็จรับเงินซึ่งออกโดยสำนักงานกลางของมหาวิทยาลัยแล้ว
5. ผลการทดสอบที่พร้อมเป็นหลักฐานจะ ปรึกษาได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการได้ หากผู้ขอใช้บริการไม่ต้องการให้มีฮานโดเมอแพทควรมุ่งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10715
 โทร. 0-2555-1111
 โทรสาร 0-2555-1112
 โทรสาร 0-2555-1113
 โทรสาร 0-2555-1114
 โทรสาร 0-2555-1115
 โทรสาร 0-2555-1116
 โทรสาร 0-2555-1117
 โทรสาร 0-2555-1118
 โทรสาร 0-2555-1119
 โทรสาร 0-2555-1120
 โทรสาร 0-2555-1121
 โทรสาร 0-2555-1122
 โทรสาร 0-2555-1123
 โทรสาร 0-2555-1124
 โทรสาร 0-2555-1125
 โทรสาร 0-2555-1126
 โทรสาร 0-2555-1127
 โทรสาร 0-2555-1128
 โทรสาร 0-2555-1129
 โทรสาร 0-2555-1130
 โทรสาร 0-2555-1131
 โทรสาร 0-2555-1132
 โทรสาร 0-2555-1133
 โทรสาร 0-2555-1134
 โทรสาร 0-2555-1135
 โทรสาร 0-2555-1136
 โทรสาร 0-2555-1137
 โทรสาร 0-2555-1138
 โทรสาร 0-2555-1139
 โทรสาร 0-2555-1140
 โทรสาร 0-2555-1141
 โทรสาร 0-2555-1142
 โทรสาร 0-2555-1143
 โทรสาร 0-2555-1144
 โทรสาร 0-2555-1145
 โทรสาร 0-2555-1146
 โทรสาร 0-2555-1147
 โทรสาร 0-2555-1148
 โทรสาร 0-2555-1149
 โทรสาร 0-2555-1150
 โทรสาร 0-2555-1151
 โทรสาร 0-2555-1152
 โทรสาร 0-2555-1153
 โทรสาร 0-2555-1154
 โทรสาร 0-2555-1155
 โทรสาร 0-2555-1156
 โทรสาร 0-2555-1157
 โทรสาร 0-2555-1158
 โทรสาร 0-2555-1159
 โทรสาร 0-2555-1160
 โทรสาร 0-2555-1161
 โทรสาร 0-2555-1162
 โทรสาร 0-2555-1163
 โทรสาร 0-2555-1164
 โทรสาร 0-2555-1165
 โทรสาร 0-2555-1166
 โทรสาร 0-2555-1167
 โทรสาร 0-2555-1168
 โทรสาร 0-2555-1169
 โทรสาร 0-2555-1170
 โทรสาร 0-2555-1171
 โทรสาร 0-2555-1172
 โทรสาร 0-2555-1173
 โทรสาร 0-2555-1174
 โทรสาร 0-2555-1175
 โทรสาร 0-2555-1176
 โทรสาร 0-2555-1177
 โทรสาร 0-2555-1178
 โทรสาร 0-2555-1179
 โทรสาร 0-2555-1180
 โทรสาร 0-2555-1181
 โทรสาร 0-2555-1182
 โทรสาร 0-2555-1183
 โทรสาร 0-2555-1184
 โทรสาร 0-2555-1185
 โทรสาร 0-2555-1186
 โทรสาร 0-2555-1187
 โทรสาร 0-2555-1188
 โทรสาร 0-2555-1189
 โทรสาร 0-2555-1190
 โทรสาร 0-2555-1191
 โทรสาร 0-2555-1192
 โทรสาร 0-2555-1193
 โทรสาร 0-2555-1194
 โทรสาร 0-2555-1195
 โทรสาร 0-2555-1196
 โทรสาร 0-2555-1197
 โทรสาร 0-2555-1198
 โทรสาร 0-2555-1199
 โทรสาร 0-2555-1200



2 กรณีปลดน้ำหนัก (test no.1-2)

วันที่ทดสอบ 23-11-59

น้ำหนัก (kg)	นบบรรทุก (กก./กรัม)	นบบรรทุก ที่จุด (กก)	ความโค้ง (mm)			
			ตรง	ซ้าย	กลาง	ขวา
150	300		0		7.88	
125	250		0		6.95	
			15 (นาฬิกา)		6.94	
100	200		0		6.04	
			15 (นาฬิกา)		6.02	
75	150		0		5.59	
			15 (นาฬิกา)		5.57	
50	100		0		4.91	
			15 (นาฬิกา)		4.88	
25	50		0		3.98	
			15 (นาฬิกา)		3.94	
0	0		0		2.93	

รอยหักปรากฏที่น้ำหนักบรรทุกร้อยละ ไม่มีรอยหัก

ความกว้างของรอยหัก ไม่มีรอยหัก

ความยาวรอยหักสูงสุด 7.88 มม.

$$\text{ระยะหักตัวที่ยอมได้} = \frac{l^2}{20000l} = 8.12 \text{ มม.}$$

การหักตัวที่ยอมได้ ร้อยละ 75 ของการหักตัวสูงสุด 1.86 มม.



ENGINEERING

Sakon Nakhon

ผู้ควบคุมการทดสอบ ดร.ไพจิตร เทวสิน

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง

ตารางบันทึกผลการทดสอบ

วันที่ทดสอบ 22-11-59

1 การดีได้นำหนัก (test no.1-3)

ความยาวประตีสถิต (l) 2.85 ม. ความกว้างแผ่นพื้น 0.35 ม. น้ำหนักของแผ่นพื้น 146.50 กก

พื้นที่ 0.998 ตร.ม. ความหนาแน่นรวมคอนกรีตแห้งหน้า (t) - 2.2.

น้ำหนักบรรทุกจริงที่ต้องการ 200 กก./ตร.ม

น้ำหนัก (%)	ขนาดบรรทุก (กก./ตร.ม)	ขนาดบรรทุก (กก.)	การขยับ (มม)			
			ตรง	ซ้าย	ขวา	รวม
0	0		0		0.00	
25	50		0		0.92	
			15 (นท)		1.01	
50	100		0		1.82	
			15 (นท)		2.01	
75	150		0		2.69	
			15 (นท)		2.75	
100	200		0		3.00	
			15 (นท)		3.17	
125	250		0		4.17	
			15 (นท)		4.28	
150	300		0		5.10	
			15 (นท)		5.32	
			24 มม		7.45	

10/2/59

ENGINEERING



ผู้จัดทำเอกสารฉบับนี้ ดร.โพธิศา มณีรัตน์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและภาคพัฒนาเมือง

2 กรณีปลดน้ำหนัก (test no.1-3)

วันที่ทดสอบ 23-11-59

น้ำหนัก (kg)	นมบรรทุก (kg/นม)	นมบรรทุก ทั้งหมด (kg)	ค่าเฉลี่ย (mm)			
			เวลา	ซ้าย	ขวา	รวม
150	300		0		745	
125	250		0		661	
			15 (นาที)		660	
100	200		0		572	
			15 (นาที)		570	
75	150		0		533	
			15 (นาที)		533	
50	100		0		478	
			15 (นาที)		476	
25	50		0		392	
			15 (นาที)		390	
0	0		0		294	

ร้อยละการยุบตัวของน้ำหนักบรรทุกทั้งหมด ไม่มีรอยร้าว

ค่าเฉลี่ยของรอยร้าว ไม่มีรอยร้าว

ขนาดการโก่งตัวสูงสุด 745 มม

$$\text{ระยะห่างตัวรับน้ำหนัก} = \frac{l^2}{20000l} = 8.12 \text{ มม}$$

การโก่งตัวรับน้ำหนัก ร้อยละ 75 ของการโก่งตัวสูงสุด 1.66 มม



ENGINEERING

ภ.ภ.บ.

ใช้ร่วมกับกระดาษรูป คส.ไทยวิศวกรรม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาคพื้นดิน

ตารางบันทึกผลการทดสอบ

วันที่ทดสอบ 22-11-59

1 กรณีใส่น้ำหนัก (test no.1-5)

ความยาวประลิตยึด (L) 2.85 ม. ความกว้างแผ่นพื้น 0.35 ม. น้ำหนักของแผ่นพื้น 147.10 กก.

พื้นที่ 0.998 ตร.ม. ความหนาแผ่นรวมคอนกรีตที่บดหน้า (h) - มม.

น้ำหนักบรรทุกจรที่ขึงการ 200 กก./ตร.ม.

น้ำหนัก (%)	นบบรรทุก (กก/ตรม)	นบบรรทุก ที่ยึด (กก)	ความโค้ง (มม)			
			เวลา	ซ้าย	ตรง	ขวา
0	0		0		0.00	
25	50		0		0.95	
			15 (นาที)		1.19	
50	100		0		1.85	
			15 (นาที)		2.15	
75	150		0		2.77	
			15 (นาที)		2.85	
100	200		0		3.25	
			15 (นาที)		3.35	
125	250		0		4.29	
			15 (นาที)		4.47	
150	300		0		5.30	
			15 (นาที)		5.46	
			21 นาที		7.67	

หมายเหตุ

ENGINEERING



ลงวันที่

(ผู้อำนวยการศูนย์ ตรีพิชิต ชาติโน)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและกัลมนวิทยา

2 กรณีปลดน้ำหนัก (test no.1-5)

วันที่ทดสอบ 23-11-59

น้ำหนัก (%)	นบบรรทุก (กบ/กรัม)	นบบรรทุก ทั้งหมด (กบ)	ความโค้ง(มม)			
			รวม	ซ้าย	กลาง	ขวา
150	300		0		7.67	
125	250		0		6.94	
			15 (นบที่)		6.99	
100	200		0		6.06	
			15 (นบที่)		6.02	
75	150		0		5.59	
			15 (นบที่)		5.58	
50	100		0		4.96	
			15 (นบที่)		4.94	
25	50		0		4.05	
			15 (นบที่)		4.03	
0	0		0		3.15	

รับน้ำหนักบรรทุกที่น้ำหนักบรรทุกที่อิสระ ไม่มีรอยร้าว

ความกว้างของรอยร้าว ไม่มีรอยร้าว

ระยะการโก่งตัวสูงสุด 7.67 มม

$$\text{ระยะโก่งตัวที่อิสระ} = \frac{l^2}{20000t} = 8.12 \text{ มม}$$

การเคลื่อนตัวอิสระให้ ระยะ 75 ระยะการโก่งตัวสูงสุด 1.86 มม

ENGINEERING




ภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร มณีรินทร์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง

ภาคผนวก ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 577-2531

**วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อ
สำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต**

STANDARD TEST METHOD FOR LOADING CAPACITY OF PRECAST
CONCRETE SLABS AND CONCRETE FLOOR SYSTEMS

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

UDC 691.32:666.97.69.058

ISBN 974-8126-24-2

**มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีต
หล่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต**

มอก. 577- 2531

**สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรม ดนุพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3300**

**ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 189
วันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2531**

คณะกรรมการวิชาชีพครั้งที่ 148
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกอนกรีตหล่อสำเร็จ

ประธานกรรมการ

นายวิชาญ สุทัศน์

กรรมการ

นายจำนง วรอนะระทะ

นายเสริมศักดิ์ เจษฎาปณิต

นายสุนทร อวิธชาติ

นายณนุทศ ศรีเนนารัตน์

ภกนิกม นามมีไชย

นายวิรัช ชัยวิเชียร

นางเกษม เพชรเกตุ

นายเจน อินทุโสมว

นายสิทธิเดช เปลีชัยนดี

นายปิง คุณะวัฒน์ภินิษฐ์

นายประสงค์ เลี่ยมกนิษฐ์

นายชุมพล นิมิตบรรณสาร

นายสุวริศศักดิ์ สำเร็จประสงค์

นายวิชา รุจิเกษ

นายบุญชู ปิโกฎิประกา

นายจรูญ ชีภาชัย

นายธีธราช ชัยเจนิชน

กรรมการและเลขานุการ

นายสมจิตต์ แสงนิล

ผู้แทนกรมไฟฟ้านครหลวง

ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้แทนกรมทางหลวง

ผู้แทนกรมโยธาธิการ

ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผู้แทนบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ผู้แทนบริษัท เอนเนอร์จี้ เอ็มจีเอช จำกัด

ผู้แทนบริษัท ยูไอ เด็ดคอนสตรัคชั่นแมจิสเรียล จำกัด

ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตห่อสำเร็จเฉพาะระบบพื้นคอนกรีต นี้ ได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป มาตรฐานเลขที่ มอก.577-2528 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่ม 102 ตอนที่ 19 วันที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2528 ต่อมาคณะกรรมการวิชาชีพที่ 148 พิจารณาทบทวนแล้วเห็นสมควรแก้ไขให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตห่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต นี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรฐานชิ้นส่วนหล่อสำเร็จสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป มาตรฐานที่พิจารณากำหนดไปทั่วได้แก่

มอก.154-2518	อิฐกลวงต่ำพื้น
มอก.446-2530	คอนกรีตบล็อกมวล สำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
มอก.578-2531	แผ่นคอนกรีตห่อสำเร็จ สำหรับระบบพื้นคอนกรีต
มอก.828-2531	ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มหตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 1424 (พ.ศ. 2531)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

**เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ
และระบบพื้นคอนกรีต**

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป มาตรฐานเลขที่ มอก.577-2528

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 948 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบการรับน้ำหนักของพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2528 และออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.577-2531 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ ประกาศนี้

ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2531

บรรณาร เลิศปลาทู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ

และระบบพื้นคอนกรีต

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด เครื่องมือ การเตรียมตัวอย่าง การทดสอบและการรายงานผลการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับพื้นคอนกรีตระบบพื้นท่อนกวีต สำหรับอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรืออาคารอื่น ๆ ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกัน

2. บทนิยาม

- ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้
- 2.1 ระบบพื้นคอนกรีต ซึ่งคํ่าไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ระบบพื้น” หมายถึง พื้นคอนกรีตที่ประกอบด้วยแผ่นคอนกรีต หรือชิ้นส่วนคอนกรีต หรือชิ้นส่วนคอนกรีตและชิ้นส่วนรองเข้าด้วยกัน แล้วปรับประสานตัววัสดุทับหน้า
- 2.1.1 ระบบพื้นชั้นส่วนเดี่ยว (single element floor system) หมายถึง พื้นคอนกรีตที่ใช้แผ่นคอนกรีตซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำเร็จชนิดเคียวปูพาดตามวิธีผลิตต่อเนื่องกันไป โดยระบบพื้นชั้นส่วนเดี่ยวนี้สามารถรับแรงกระทำทั้งหมดตามที่ออกแบบไว้ได้ด้วยตัวเอง
- 2.1.2 ระบบพื้นประกอบ (composite floor system) หมายถึง พื้นคอนกรีต ที่ทำขึ้นโดยประกอบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จเข้าด้วยกัน แก้วเททับด้วยวัสดุทับหน้าเสริมเหล็กเพื่อให้ระบบพื้นประกอบนี้มีกำลังเพียงพอและได้ระดับตามที่ผู้ออกการ
- 2.1.2.1 ระบบพื้นประกอบแบบชิ้นส่วนเดี่ยว (single element composite floor system) หมายถึง พื้นที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ พูพาดตามวิธีผลิตต่อเนื่องกันไปแล้วเททับด้วยวัสดุทับหน้าเสริมเหล็ก เพื่อให้ระบบพื้นประกอบแบบชิ้นส่วนเดี่ยวนี้มีกำลังเพียงพอและได้ระดับตามที่ผู้ออกการ
- 2.1.2.2 ระบบพื้นประกอบแบบชิ้นส่วนประกอบ (multiple element composite floor system) หมายถึง พื้นที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ เรียงพาดตามเป็นช่วง ๆ และมีชิ้นส่วนวางรูปให้เพิ่มช่องว่าง แล้วเททับด้วยวัสดุทับหน้าเสริมเหล็กเพื่อให้ระบบพื้นประกอบแบบชิ้นส่วนประกอบนี้มีกำลังเพียงพอและได้ระดับตามที่ผู้ออกการ
- 2.2 แผ่นคอนกรีต หมายถึง แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงที่ทำสำเร็จรูป สำหรับประกอบเป็นระบบพื้นและใช้รับน้ำหนักระหว่างช่วงคานหรือผนังรับน้ำหนัก
- 2.3 ชิ้นส่วนคอนกรีต หมายถึง ชิ้นส่วนหลักที่ใช้รับน้ำหนักเพิ่มความยาวของพื้น โดยอาจมีชิ้นส่วนรองมาประกอบ

มอก. 577-2531

- 2.4 ชิ้นส่วนรอง หมายถึง ชิ้นส่วนที่ใช้รับน้ำหนักระหว่างช่วงของชิ้นส่วนคอนกรีต เช่น คอนกรีตบล็อก อิฐบล็อก แบบหล่อ
- 2.5 วัสดุทับหน้า (topping) หมายถึง คอนกรีตหรือ mortar ที่ทับหน้าเพื่อปรับประสานชิ้นส่วนสำเร็จลงระบบพื้น โถงไม้กำลังเพิงทอนและได้ระดับตามต้องการ แต่ไม่รวมถึงวัสดุตกแต่ง
- 2.6 คอนกรีตหุ้ม (covering) หมายถึง เนื้อคอนกรีตส่วนที่บางที่สุดระหว่างผิวเหล็กเสริมกับผิวคอนกรีต
- 2.7 ความหนา (d) หมายถึง ระยะที่วัดจากส่วนข้างสุดถึงส่วนบนสุดของแผ่นคอนกรีตหรือชิ้นส่วนคอนกรีต เมื่อวางตามลักษณะที่ใช้จริง
- 2.8 ความหนารวม (t) หมายถึง ระยะที่วัดจากส่วนล่างสุดถึงส่วนบนสุดของระบบพื้น
- 2.9 ความหนาวัสดุทับหน้า (t') หมายถึง ความหนาของวัสดุทับหน้าส่วนที่ทับแผ่นคอนกรีต ชิ้นส่วนคอนกรีต และชิ้นส่วนรอง วัดจากผิวบนของวัสดุทับหน้าถึงผิวบนของแผ่นคอนกรีต ชิ้นส่วนคอนกรีตหรือชิ้นส่วนรอง โดยถือเอาค่าที่น้อยที่สุดเป็นเกณฑ์
- 2.10 ความยาว (L) หมายถึง ความยาวของแผ่นคอนกรีตหรือชิ้นส่วนคอนกรีต
- 2.11 ความยาวประสิทธิภาพ (ℓ) หมายถึง ระยะห่างระหว่างขอบของแท่นฐาน (bearing plate)
- 2.12 น้ำหนักบรรทุก หมายถึง น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่ ที่กำหนดว่าพื้นจะรับได้ ไม่รวมน้ำหนักของผิวพื้นเอง
- 2.13 ความกว้าง (b) หมายถึง ความกว้างของตัวอย่างหรือพื้นที่ที่ทดสอบ
- 2.14 น้ำหนักแผ่นสม่่าเสมอรวม (W) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบแบบน้ำหนักแผ่นสม่่าเสมอ บนพื้นที่ทดสอบ $b \times \ell$
- 2.15 น้ำหนักกดรวม (P) หมายถึง น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบแบบน้ำหนักกดเป็นจุด (point load)

3. เครื่องมือ

3.1 อุปกรณ์การทดสอบ

โถงไม้หรือเครื่องกดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้


- (1) การทดสอบแบบน้ำหนักแผ่นสม่่าเสมอ ให้ใช้วัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ ทาสี เหล็ก หรืออื่น ๆ วางแผ่นโถงน้ำหนักสม่่าเสมอบนพื้นที่ทดสอบ ดังรูปที่ 1
- (2) การทดสอบแบบน้ำหนักกดเป็นจุด ให้ใช้เครื่องกดแบบเพิงหรือแบบไฮดรอลิก ระยะห่างระหว่างตัวกดทั้งสองให้เท่ากับ 1 ใน 3 ของความยาวประสิทธิภาพ ตามรูปที่ 2 เครื่องกดต้องสามารถเพิ่มแรงกดได้ถ่วงน้ำหนักเสมอ

3.2 มาตรฐานเส้นตัว

ต้องขานไค้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร


3.3 แท่นฐาน

ต้องมั่นคงแข็งแรง และอยู่ห่างกันเท่ากับเบ้าแวนบรรทุกประสิทธิภาพดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 1 การทดสอบแบบน้ำหนักแผ่นน้ำหนัก
(ข้อ 3.1(1) ข้อ 3.3 และข้อ 4.1.2)




หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 2 การทดสอบแบบน้ำหนักอมินจุล
(ข้อ 3.1(2) ข้อ 3.3 และข้อ 4.1.2)


4. การเตรียมตัวอย่าง

- 4.1 แผ่นคอนกรีตทดสอบสำเร็จสำหรับหีบคอนกรีต
 - 4.1.1 ให้ใช้ตัวอย่างจำนวน 3 แผ่น ทดสอบครั้งละ 1 แผ่น
 - 4.1.2 ติดตั้งตัวอย่างบนแท่นฐานให้เรียบร้อย ตามรูปที่ 1 หรือรูปที่ 2
- 4.2 ระบบพื้นคอนกรีต
 - 4.2.1 เตรียมชิ้นส่วนคอนกรีตตัวอย่างประกอบเป็นระบบพื้น ให้กว้างไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของความยาวประสิทธิภาพ และต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น
 - 4.2.2 วิธีประกอบติดตั้งตัวอย่าง
ปรับระดับฐานหรือแท่นฐานให้เรียบร้อย ก่อนจะวางชิ้นส่วนคอนกรีตตัวอย่าง ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4
 - 4.2.3 วัสดุทับหน้าและเหล็กเสริม
ให้วางเหล็กเสริมและวัสดุทับหน้า ตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง ก่อนเตรียมวัสดุทับหน้าต้องทำความสะอาดพื้นไม่ให้มีเศษวัสดุแปลกปลอม เช่น ทราย ฝุ่นผง เนื่องจากวัสดุทับหน้าต้องมีส่วนผสมอย่างเสมอและควรเทให้ต่อเนื่องกับตลอดทั้งพื้นที่

มอก. 577-2531



รูปที่ 3 การวางชิ้นส่วนคอนกรีตหัวอย่างคานหรือเสา
(ข้อ 4.2.2)



รูปที่ 4 การวางชิ้นส่วนคอนกรีตหัวอย่างคานหรือเสา
(ข้อ 4.2.2)

4.2.4 การปม

ต้องปมวัสดุทับหน้า โดยใช้วิธีใดก็ได้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน แล้วทดสอบเมื่อวันสุดท้ายหน้ามีอายุครบ 14 วัน

5. การทดสอบ

5.1 วิธีทดสอบ

5.1.1 แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับชิ้นคอนกรีต

5.1.1.1 ติดตั้งมาตรความชื้นตัวที่กึ่งกลางแผ่นคอนกรีต และที่แท่นฐานทั้งสอง เพื่อใช้เปรียบเทียบความชื้นตัว

5.1.1.2 เริ่มใส่น้ำหนักบนแผ่นคอนกรีตเป็นช่วงดังนี้ คือ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 ร้อยละ 125 และร้อยละ 150 ของน้ำหนักบรรทุกที่กำหนดไว้สำหรับแผ่นคอนกรีตแต่ละชั้นคุณภาพ หลังจากใส่น้ำหนักบรรทุกแต่ละค่าแล้วให้อ่านค่าความชื้นตัวทันที และหลังจากเวลาผ่านไป 15 นาทีให้อ่านค่าความชื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงเริ่มเติมน้ำหนักบรรทุกช่วงต่อไป ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนครบช่วงการเติมน้ำหนัก การใส่น้ำหนักบรรทุกห่างกันอย่าง ไล่หยายามไม่ให้เกิดการกระแทกกับพื้นที่ทดสอบ และการใส่น้ำหนักตามข้อ 3.1(1) ต้องให้น้ำหนักแผ่วสม่ำเสมอตลอดช่วงด้วย

5.1.1.3 เมื่อเติมน้ำหนักบรรทุกจนถึงร้อยละ 150 ของน้ำหนักบรรทุกแล้ว ให้ปล่อยไว้ 24 ชั่วโมง แล้วอ่านค่าความชื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง

- 5.1.1.4 เริ่มปลดน้ำหนักบรรทุก โดยปฏิบัติเป็นขั้นทอนย้อนกลับกับคอนใส่น้ำหนักบรรทุกทุกประการ
- 5.1.1.5 ย่างค่าการคืนตัว (recovery of deflection) อีกครั้งหนึ่ง หลังจากปลดน้ำหนักบรรทุกออกหมดแล้ว 24 ชั่วโมง
- 5.1.2 ระเบียบทดสอบกรีต
ทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 5.1.1 โดยให้ใส่น้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ร้อยละ 25 จนถึงร้อยละ 150 ของน้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบ
- 5.2 เกณฑ์ลักษณะรับการทดสอบระบบที่คอนกรีต
- 5.2.1 ในช่วงน้ำหนักบรรทุกใด ๆ ต้องไม่ปรากฏรอยร้าวกว้างเกิน 0.2 มิลลิเมตร ได้ทั้งแผ่นคอนกรีตหรือชิ้นส่วนคอนกรีต
- 5.2.2 ความแอ่นตัว (deflection)
- (1) ต้องไม่เกิน $\frac{f^2}{20000}$
- (2) แคร็กตัวแอ่นตัวเกิน $\frac{f^2}{20000}$ ต้องคืนตัวให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6. การรายงานผล

ให้รายงานตามรายการต่อไปนี้

- 6.1 หมายเหตุข้อบกพร่อง
- 6.2 รายละเอียดของส่วนประกอบและขนาด
- 6.3 ประเภท ชนิด และชั้นคุณภาพ
- 6.4 วัน เดือน ปีที่เทวัสดุหน้า
- 6.5 วัน เดือน ปีที่ทดสอบ
- 6.6 ความยาวประชิดผล
- 6.7 แบบของน้ำหนักที่ใช้บรรทุก
- 6.8 น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
- 6.9 ความแอ่นตัวสูงสุด
- 6.10 ลักษณะและขนาดของรอยร้าว
- 6.11 ค่าการคืนตัว
- 6.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุก และ ความแอ่นตัว